

# BOLIX P

## Klijų skiedinys C2T

### PRODUKTO SAVYBĖS:

- padidintas sukibimas (C2) su pagrindu
- sumažintas nutekėjimas (T) - plytelių nuo viršaus į apačią klijavimo galimybė
- atsparus šalčiui
- pritaikyta hidroizoliacijai po plytelėmis patalpose drėgnas
- skirtas klijuoti sunkias akmens plyteles, klinkerio ir akmens apdaila ant stipriai apkrautų pagrindų
- ant stipriai apkrautų pagrindų, t. y. pramoninių grindų

### PAGRINDAI:

Vidaus ir išorės darbams:

- juodgrindės ir cemento grindys,
- betonas, ląstelinis betonas, lengvas betonas, gelžbetonas,
- cemento ir kalcio - cemento tinkai
- vienalyčiai mūrai su pilnomis siūlėmis,
- pluoštinio cemento plokštė,
- hidroizoliacijos, tame BOLIX HYDRO ir BOLIX HYDRO DUO,

Viduje:

- gipso-kartono plokštės,
- gipso tinkai ir anhidritas,

### MONTAVIMO MEDŽIAGOS:

Mažo, vidutinio ir didelio formato plytelės:

- keraminės (glazūra, terakota, smiltainis, klinkeris),
- akmens keramikos,
- akmens neįautrios spalvų pakitimams,
- betono,
- keraminės mozaikos.

### PASKIRTIS:

- plytelių montavimo klijai (2 ÷ 10 mm),
- išlyginimo mentelė iki 5 mm,
- į išorę ir vidų,
- terasose, balkonuose, loggie (mažo ir vidutinio formato plytelės),
- šlapiose patalpose, tame voniose, tualetuose, skalbyklose, dušuose, viešose sanitarinėse vietose,
- ant stipriai apkrautų paviršių, t.y. garažuose, dirbtuvėse, pramonės grindims, komunikacijos takams,
- sienoms ir grindims.

### PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turėtų būti našus, sausas, nuvalytus iš antiadhezių dangų tokių kaip: dulkės, riebalai, bitumai, dumbliai ir kitų medžiagų mažinančių sukibimą. Rekomenduojama, kad nauji paviršiai būtų atitinkamai sezonuojami:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - glaiostas BOLIX SPN       | min. 2 dienos  |
| - juodgrindės BOLIX PC-B    | min. 1 diena - prieš keraminių dangų klijavimą<br>min. 2 dienos - prieš akmens dangų klijavimą |
| - juodgrindės PC-S          | min. 2 dienos  |
| - besiulės grindys BOLIX PC | min. 7 dienos  |

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| - anhidritinės juodgrindės                          | drėgmė ≤ 0,5%                |
| - gipso pagrindai                                   | drėgmė ≤ 1,0%                |
| - betonas, lengvas betonas                          | min. 3 mėnesiai, drėgmė < 4% |
| - cemento danga, cemento arba cemento kalkių tinkai | min. 28 dienos, drėgmė < 4%  |

Kalkių dažų ir klijų paviršius reikia pašalinti. Mažus nelygumus išlyginti klijavimo mišiniu BOLIX ES. Nelygumus ir trūkumus virš 5 mm išlyginti mišiniu BOLIX W, o ant grindų taikyti savaime išsilyginančias grindis BOLIX SN 20.

Absorbuojančius paviršius gruntuoti gruntavimo preparatu BOLIX N. Gipso ir anhidrito pagrindus šlifuoti storiu švitrininiu popieriumi, atsiradusias dulkes tiksliai nuvalyti, vėliau gruntuoti BOLIX N preparatu. Lygūs, neabsorbuojantys betono paviršiai, esančios dangos iš dirbtinio akmens arba betono plytelių, o taip pat stiprias dažymo dangas šlifuoti storiu švitrininiu popieriumi, o vėliau tiksliai nuvalyti dulkes. Gruntuoti preparatu BOLIX BETOGRUNT.

### PRODUKTO PARUOŠIMAS:

Įpakavimo turinį įpilti į talpyklą su įpiltu švaraus vandens kiekiu (5,4 ÷ 5,9 litrų) ir tiksliai mažu greičiu maišytuvu maišyti, kol bus pasiekama vienoda konsistencija. Praėjus 5 minutėms ir dar kartą išmaišius, glaistas yra paruoštas naudojimui. Išskyrus vandenį nedėti kitų medžiagų.

### NAUDOJIMAS:

Ant paruošto paviršiaus reikia uždėti kontaktinį sluoksnį, įtrinant ploną klijų sluoksnį lygiu mentelės kraštu, o vėliau nedelsiant tepti glaisto sluoksnį, nurodyto storumo su dantyta mentele, tinkamai pritaikyta prie plytelių rūšies ir dydžio. Plytelių montavimo metu pastato išorėje, ant šildomų grindų, arba paviršių, kuriems gresia didelės apkrovos, arba didelio formato dangų klijavimo atveju reikia papildomai tepti lygiu mentelės kraštu, klijavimo glaisto sluoksnį iš plytelės apačios - dvigubo tepimo metodu. Vieną kartą uždėti tokį glaisto kiekį, kuri teiks ant jos plytelių uždėjimo prieš ant jų odėlės sluoksnio susidarymo galimybę. Užteršimo /dulkių atsiradimo ant apatinėje plytelių dalyje atveju, prieš klijavimą paviršius tuos reikia tiksliai nuvalyti. Plytelę reikia pridėti prie ankščiau išdėstytų kraštų siūlės ir prispausti prie uždėto klijuojančio glaisto, o vėliau lengvai atstumti, kad lygiai ištepti glaistą ir išdėstyti plytelę. Negalima pamiršti apie siūlių atitinkamo pločio išlaikymą, priklausomai nuo plytelių dydžio, o taip pat eksploataavimo sąlygų - atskirų elementų nedėti sąlyčio vietoje. Per didelį glaisto kiekį prieš jį rišimą reikia iš karto pašalinti.

### PASTABOS IR EKSPLOATAVIMO REKOMENDACIJOS:

- Prieš plytelių klijavimą negalima mirkyti ir drėkinti vandeniu.
- Nenaudoti ant pagrindų, kurios nėra apsaugotos nuo kapiliarinių drėgmių traukimo.
- Prieš pradėdant darbus visus elementus, esančius darbų atlikimo vietoje, o neskirtų plytelių montavimui, reikia atitinkamai apdengti ir apsaugoti.
- Išskirti paviršių, skirtą plytelių montavimui atsižvelgiant į temperatūros ir drėgmės sąlygas, pagrindo rūšis ir atlikimo galimybes.
- Keraminių ir akmens dangų montavimo metu reikia apsaugoti paviršius nuo tiesioginio saulės spindulių poveikio, atmosferos kritulių ir vėjo poveikio.
- Žema temperatūra, padidinta drėgmė, atitinkamos oro cirkuliacijos trūkumas prailgina džiūvimo ir klijuojančio glaisto rišimo laiką.

 <b>Masz pytania?</b> Zadzwoń! 801-650-222  Napiś! serwis@bolix.pl	<b>BOLIX SA</b> Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	<b>Znajdź nas</b> www.trwaleodziepenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	---	--	---

# BOLIX P

## Klijų skiedinys C2T

- Po darbų užbaigimo, įrankius ir rankas reikia plauti šiltu vandeniu, nepamiršti, kad po glaisto išdžiūvimo valymas yra sudėtingesnis.
- Šviežiai užterštų elementų paviršius reikia valyti drėgnu skudurėliu, sukietėjusius užteršimus reikia pašalinti mechaniniu būdu.
- Šviežiai priklijuotas plyteles saugoti nuo vandens įsiskverbimo ir šalčio poveikio, kol glaistas sukietės.
- Vietose kur yra viduje didelė drėgmė (dušai, vonios, skalbyklos) kad atitinkamai izoliuoti pagrindą reikia prieš dangos klijavimą atlikti sandarinimo dangą folija BOLIX HYDRO skystyje, o taip pat sandarinimo juosta BOLIX HYDRO-T. Išorėje (terasose loggie, o taip pat balkonuose), pagrindą reikia izoliuoti dviejų komponentų mišiniu BOLIX HYDRO-DUO panaudojant sandarinimo juostą BOLIX HYDRO-TW.
- Negalima pamiršti apie tinkamą dilatacijos jungčių esančių pagrinde atlikimą ir pernešimą.
- Po darbų užbaigimo, įrankius ir rankas reikia plauti šiltu vandeniu, nepamiršti, kad po glaisto išdžiūvimo valymas yra sudėtingesnis.

### ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Gaminys gali sukelti šarminę reakciją, reikia saugoti akis ir odą. Tiesioginio sąlyčio su akimis atveju, reikia jas plauti dideliu vandens kiekiu ir susisiekti su gydytoju.

### REIKALINGI ĮRANKIAI

- Maišytuvas arba mažo greičio gręžtuvas (400÷500 aps./min) su krepšio formos maišytuvu
- Kibiras
- Dantyta mentelė (dantų dydis turėtų būti atitinkamai pritaikyta prie dedamų plytelių dydžio)
- Mentelė ir mentė ir nerūdijančio plieno

### TECHNINIAI DUOMENYS:

Šie techniniai parametrai yra skirti temperatūrai +23 (±2)°C ir sąlyginei oro drėgmei 50 (±5)%. Esant kitokioms sąlygoms, pateikti parametrai gali būti kitokie.

**Aplinkos ir pagrindo naudojimo ir rišimo metu temperatūra:**  
nuo +5 °C iki +25 °C

**Santykinė oro drėgmė naudojimo ir rišimo metu:**  
iki 80%

**Piltinis tankis:**  
apie 1,50 g/m<sup>3</sup>.

**Spalva:**  
pilka

**Klijuojančio glaisto sluoksnio storis:**  
2 ÷ 10 mm

**Naudojimo laikas po sumaišymo su vandeniu:**  
iki 1 val.

**Darbo laikas:**  
apie 30 min

**Taisymo laikas**  
apie 20 min

**Judėjimo apkrova:**  
po min. 3 val.

**Glaistymas:**  
po min. 6 val.

**Pilna apkrova:**  
po min. 3 dienų

**Atsparumas temperatūrai:**  
-30°C ÷ +70°C

**Pakuotė:**  
25 kg maišas

**Įpakavimų ant dėklo kiekis ir produkto neto svoris:**  
48 / apie 1200 kg

**Tinkamumo naudoti laikas:**  
12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

### ORIENTACINIS NAUDOJIMAS:

**Apie 1,40 kg/m<sup>2</sup> / 1 mm storio pastovaus klijavimo glaisto sluoksnio**  
Gaminio sunaudojimas yra priklausomas nuo pagrindo išlyginimo stovio, klijuojamų plytelių rūšies, o taip pat klijuojančio glaisto storio. Kad nustatyti tikslų sunaudojimą, reikia atlikti atitinkamus bandymus ant tam tikro paviršiaus.

### SANDĖLIAVIMAS:

Laikyti nepažeistame įpakavime nuo +5°C iki +25°C temperatūroje. Saugoti nuo drėgmės. Produktą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

### SUDĖTIS:

Hidraulinės siūlės, polimerai, smulkūs mineraliniai užpildai ir sintetinės, o taip pat modifikavimo priedai.

BOLIX S.A. užtikrina atitinkamą gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo panaudojimo rūšiai ir naudojimo būdai. BOLIX nėra atsakingas už Projektuotojo ir Vykdytojo darbą. Visos aukščiau informacijos buvo pateiktos teigiamiems tikslams remiantis naujausiomis žiniomis ir naudojimo technikomis. Nėra jos Projektuotojo ir Vykdytojo paruošimo pakaitalu, o taip pat neatleidžia nuo statybos meno taisyklių laikymosi ir darbo saugos ir sveikatos taisyklių taikymo. Jeigu kils abejonių reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su BOLIX Kliento aptarnavimo techniniu skyriumi. Šio techninio duomenų lapo išdavimo metu visi ankstesni praranda savo galiojimą.

 <b>Masz pytania?</b> Zadzwoń! 801-650-222  Napiś! serwis@bolix.pl	<b>BOLIX SA</b> Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	<b>Znajdź nas</b> www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	---	---	---