

BOLIX SIG



Silikoninių dažų gruntas

Paviršius gruntu tolygiai padenkite voleliu, teptuku arba užpurškite. Juos dažykite tik gruntui visiškai išdžiūvus.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS DIRBANT:

- Negruntuokite paviršių nuolat veikiamų vandens, apsnigtų ilgą laiką, neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens prasiskverbimo.
- Prieš pradėdami gruntuoti, visus aplink esančius daiktus, tačiau neskirtus tinkavimui, uždenkite ir apsaugokite nuo aptaškymo gruntu.
- Paviršius, šviežiai padengtus cementiniais ir cementiniais-kalkiniais tinkais „brandinkite“ mažiausiai 28 dienas;
- Tinkuotą paviršių gruntuokite tik jam visiškai išdžiūvus.
- Pažymėkite gruntuotiną paviršių, įvertindami oro sąlygas, pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes.
- Tinkuojant ar mišiniui džiūstant, paviršių saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio naudodami prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą.
- Gruntą purškite, kai nevėjuota.
- Žema aplinkos temperatūra, didelė oro drėgmė ir maža jo cirkuliacija prailgina grunto džiūvimo laiką.
- Po tinkavimo įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, atsižvelgdami į tai, kad tinkui išdžiūvus, mišinio likučius pašalinti bus žymiai sunkiau.
- Neišnaudotą gruntavimo mišinio kibirą sandariai uždarykite ir kuo greičiau sunaudokite preparatą.

GRUNTO SAVYBĖS:

- Sustiprinamas pagrindas
- Gruntas sumažina pagrindo dulketumą ir suvienodina jo įgeriamumą
- Nugruntuotas paviršius apsaugomas nuo žalingo drėgmės poveikio
- Gruntas neleidžia teršalams patekti iš pagrindo sluoksnių į paviršių ir maksimaliai apsaugo nuo dėmių atsiradimo
- Gruntas yra apšiltinimo BOLIX putų polistirenu EPS bei mineraline vata sistemų dalis

GRUNTO PASKIRTIS:

„BOLIX SIG“ skirtas gruntuoti išorines pastatų sienas prieš jas nudažant silikoniniais „BOLIX SIL“, „BOLIX SIL Complex“ ir „BOLIX SIL-P“ dažais.

Paviršiai, kuriuos galima gruntuoti:

- plonasluoksniai tinkai (įskaitant ir putų polistirenu bei mineraline vata apšiltintus paviršius),
- cementiniai bei cemento-kalkių tinkai,
- cemento pluošto plokštės ir panašūs paviršiai,
- netinkuoti betoniniai, o taip pat keraminių arba silikatinių blokelių paviršiai,
- stiprūs, gerai su pagrindu sukibę silikatinių bei cementinių dažų paviršiai.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Sutvirtinantis ETICS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti suformuotas laikantis esamos BOLIX apšiltinimo instrukcijos Nr. IB/01/2001 reikalavimų.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus ir sausas, nuvalytas nuo purvo, riebalų, dulkių, bitumo, pelėsių ir kitų paviršiaus sukibimą mažinančių medžiagų.

Maži nelygumai gruntuojami klijų mišiniu, naudojamu apšiltinimo sistemų sutvirtinančio tinklo įmirkymui, pvz., „BOLIX U“ arba betoninius pagrindus išlyginančiu cemento glaistu „BOLIX SPN“. Didesni nelygumai bei įdubimai lyginami „BOLIX W“ glaistu.

GRUNTO PARUOŠIMAS:

Kibire esantis gruntas jau yra paruoštas darbui. Prieš pat jo panaudojimą, visą kibire esantį preparatą kruopščiai išmaišykite. Esant stipriai akytam paviršiui, rekomenduojama gruntą 20-30 % jo tūrio atskiesti vandeniu.

PANAUDOJIMAS:

SAUGUMO PRIEMONĖS:

Saugokite, kad gruntas nepatektų į akis ir ant odos. Preparatui patekus į akis, gausiai praplaukite jas tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Teptukas, volelis arba purškštukas su suslėgto oro agregatu.

TECHNINIAI KLIJŲ DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai klijų duomenys įvertinti, esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinėi oro drėgmei. Kintant oro sąlygoms, gali keistis ir klijų parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra, gruntą tepant ir jam džiūstant:
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė, gruntą tepant ir jam džiūstant:
iki 80 %

Grunto tankis:
apie 1,00 ±10 % g/cm³

Spalva:
Balzguna, išdžiūvęs - bespalvis


Grunto džiūvimo laikas:
mažiausiai 4 val.

Lakiųjų organinių dalelių (LOD) kiekis:
LOD riba (kat.: A/g/FW) - 30 g/l (2010 m.)
Grunte yra daugiausia 0,5 g/l LOD

Pakuotė:
5 kg ir 20 kg kibirai

Pakuočių kiekis ant padėklo ir bendras jų svoris:
5 kg - 108/apie 540 kg
20 kg - 24/apie 480 kg

Grunto tinkamumo laikas:
12 mėnesių nuo etiketėje nurodyto pagaminimo laiko



Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napiś!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX SIG

Silikoninių dažų gruntas

ORIENTACINIS GRUNTO SUVARTOJIMAS:

Apie $0,10 \div 0,20 \text{ kg/m}^2$

Grunto sąnaudas lemia pagrindo struktūra, jo akytumas, užtepimo būdas.

Norėdami tiksliai nustatyti grunto sąnaudas konkrečiu atveju, turite padengti bandomąjį paviršiaus plotą.

LAIKYMAS:

Gruntas laikomas sandariai gamykloje uždarytuose kibiruose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ iki $+25 \text{ }^\circ\text{C}$, saugomas nuo perkaitimo dėl saulės spindulių poveikio ir šalčio, laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

GRUNTO SUDĖTIS:

Vandeninė silikono dispersija bei modifikuojantys priedai.

BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdui. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi.

Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222 Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel.33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocielenie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	--	--	---