

BOLIX SIT-P 1,5 KA

Plonasluoksnis, savaime apsisvalantis silikoninis tinkas, faktūra – kruopelės (samanėlė), grūdelių dydis – apie 1,5 mm

TINKO SAVYBĖS:

- Ypatingai didelis, net iki 150 J atsparumas smūgiams
- Savaime apsisvalantis - mažai sudrėksta, atstumia vandenį
- Sustiprintas stiklo pluoštu
- Tinkas labai atsparus:
 - pelėsio ir samanų atsiradimui
 - atmosferos reiškinių poveikiui
 - ultravioletiniams saulės spinduliams - mišinyje yra jų poveikį sumažinančių priedų
 - šilumos poveikiui bei įbrėžimams
- Tinkas labai:
 - elastingas
 - gerai praleidžia vandens garus - kvėpuoja
- Tinkas naudojamas BOLIX putų polistirenu EPS bei mineraline vata apšiltinamose sistemose.

MIŠINIO PASKIRTIS:

„BOLIX SIT-P 1,5 KA“ - tai silikoninis mišinys, skirtas rankiniu būdu plonu apsauginiu ir dekoratyviniu tinko sluoksniu padengti išorines senų pastatų ir naujų statinių, o taip pat vidaus patalpų sienas.

Paviršiai, kuriuos galima tinkuoti:

- išoriniai, ETICS apšiltinimo sistemų putų polistirenu pastatų sienų paviršiai
- mineralinių medžiagų - betoniniai, tinkuoti, cementiniai, o taip pat cemento-kalkių paviršiai

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Sutvirtinantis ETICS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti suformuotas laikantis esamos BOLIX apšiltinimo instrukcijos

Nr. IB/01/2001 reikalavimų.

Apšiltinant ypač didelio atsparumo smūgiams paviršius, pvz., „BOLIX EXTREME“, sutvirtinantį sluoksnį būtina suformuoti laikantis „BOLIX KD“ klijų techninio duomenų lapo reikalavimų.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus ir sausas, nuvalytas nuo purvo, riebalų, dulkių, bitumo, pelėsių ir kitų paviršiaus sukibimą mažinančių medžiagų.

Būtina pašalinti silpnai besilaikantį ir atšokusį tinką, o taip pat anksčiau dažytus sluoksnius.

Akytus paviršius, ypač akytbetonio, būtina nugaruntuoti „BOLIX N“ preparatu. Maži nelygumai gruntuojami klijų mišiniu, naudojamu apšiltinimo sistemų sutvirtinančio tinklo įmirkymui, pvz.: „BOLIX U“ arba betoninius pagrindus išlyginančiu cemento glaistu „BOLIX SPN“. Didesni nelygumai bei įdubimai lyginami „BOLIX W“ glaistu.

Prieš paviršius padengiant silikoniniu tinku „BOLIX SIT-P 1,5 KA“, pagrindą būtina nugaruntuoti „BOLIX SIG Kolor“ mišiniu spalva, panašia į naudojamo tinko spalvą. Klįjai „BOLIX KD“ nugaruntuojami ir tie, kurie gali būti dažomi kartu su gruntu.

MIŠINIO PARUOŠIMAS:

Kibire esantis mišinys jau yra paruoštas naudojimui. Prieš pradėdami jį naudoti, elektrine maišykle mišinį kruopščiai išmaišykite iki vientisos masės. Ilgiau maišyti nerekomenduojama, kadangi tai pagreitins mišinio džiovimą.

Dėmesio! Vasarą, esant karštam orui, tinką galima skiesti švairiu vandeniu iki 400 ml/30 kg mišinio. Atskiedus tinką viename kibire, tai

dera padaryti ir kituose, tinkavimui skirtuose induose - atskiesti tokiu pačiu kiekiu vandens. Be vandens jokių kitų medžiagų dėti nereikia.

TINKAVIMAS:

Pagrindą tinkuokite plonu, tolygiu sluoksniu lygia, nerūdijančiojo plieno mentele. Tinko perteklių, viršijantį grūdelių dydį, nubraukite trumpa, nerūdijančiojo plieno mentele. Pašalintą tinko kiekį, išmaišę kartu su likusia mase, panaudokite vėl. Po to plastmasine glaistykle apskritimais judesiais išlyginkite tinko sluoksnį iki vientiso ir tolygaus paviršiaus. Plastiko glaistyklę mentele nuolat valykite nuo susikaupusio ant jos tinko.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS DIRBANT:

- Nerekomenduojama naudoti tamsių spalvų tinko (HBW < 30) padengiant didelius, saulės apšviečiamus fasadinio paviršiaus plotus, nes jie yra labiau veikiami ultravioletinių saulės spindulių. Norint sumažinti spinduliavimo poveikį ir tuo pačiu fasadinio paviršiaus temperatūrą, iš pasirinktų „BOLIX Kolor Spectrum 300+“ spalvyno atspalvių (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B), rekomenduojama naudoti tinkavimo mišinį su papildomais „Cool“ pigmentais.
- Netinkuokite paviršių, nuolat veikiamų vandens, ilgai apsnigtų, o taip pat neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens prasiskverbimo.
- Prieš pradėdami tinkuoti, visus aplink esančius daiktus, tačiau neskirtus tinkavimui, uždenkite ir apsaugokite nuo aptaškymo tinku.
- Paviršius, šviežiai padengtus cementiniais ir cementiniais-kalkiniais tinkais „brandinkite“ mažiausiai 28 dienas.
- Pažymėkite tinkuotiną paviršių, įvertindami oro sąlygas, pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes.
- Visą numatytą paviršių tinkuokite be pertraukos ir tos pačios partijos medžiagomis.
- Tinkuojant ar mišiniui džiūstant, paviršių saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio. Naudokite prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą.
- Šviežiai nutinkuotų paviršių nešlakstykite vandeniu.
- Žema aplinkos temperatūra, didelis drėgnumas bei menka oro apykaita pailgina tinko džiovimo bei jo brendimo laiką.
- Baigę tinkavimą, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, turėdami omenyje, kad tinkui išdžiūvus, mišinio likučius pašalinti žymiai sunkiau.
- Nutinkuotas patalpas išvėdinkite, kad jose neliktų pašalinio kvapo.
- Neišnaudotą tinkavimo mišinio kibirą sandariai uždarykite ir kuo greičiau sunaudokite jame esantį mišinį.
- Atnaujintą tinką dažykite „BOLIX SIL-P“ dažais.

SAUGUMO PRIEMONĖS:

Mišinys yra šarminės reakcijos, todėl saugokite, kad jis nepatektų į akis ir ant odos. Mišiniui patekus į akis, jas gausiai praplaukite tekančiu vandeniu arba, prireikus, kreipkitės į gydytoją.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Elektrinė (400-500 aps./min.) maišyklė su mentėmis
- Ilga ir trumpa nerūdijančiojo plieno mentele
- Trumpa plastiko glaistyklė faktūrai suformuoti
- Nerūdijančiojo plieno glaistyklė
- Kibirai

<p>Masz pytania?</p> <p>Zadzwoń! 801-650-222</p> <p>Napisz! serwis@bolix.pl</p>	<p>BOLIX SA</p> <p>Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12</p>	<p>Znajdź nas</p> <p>www.trwaleocienie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl</p>	
--	---	--	---

BOLIX SIT-P 1,5 KA

Plonasluoksnis, savaime apsilvalantis silikoninis tinkas,
faktūra – kruopelės (samanėlė), grūdelių dydis – apie 1,5 mm

- Lipni juosta nutinkuotiems paviršiams atskirti nuo netinkuotų bei sandūroms suformuoti

TECHNINIAI DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai dažų duomenys įvertinti, esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kintant oro sąlygoms, keičiasi ir mišinio parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra, mišinį tepant ir jam džiūstant:
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė, mišinį tepant ir jam džiūstant:
iki 80 %

Tūrinis tankis:
apie 1,95 ± 10 % kg/cm³

Šilumos laidumo koeficientas λ (lentelės duomenys):
≤ 0,67 W/(m·K)

Difuzinio slėgio koeficientas μ:
≤ 50

Vandens garų pralaidumo koeficientas, remiantis standarto PN-EN ISO 7783-2 reikalavimais:
V1 kategorija

Vandens absorbcija, remiantis standarto PN-EN 1062-3 reikalavimais:
W3 kategorija

Spalva:
216 spalvų iš „BOLIX Kolor Spectrum 300+“ spalvyno (spalvinės grupės - B, C, D, E, F, G).

Tinko džiūvimo laikas:
Mažiausiai 24 val.

Pakuotė:
30 kg kibiras

Kibirų kiekis ant padėklo ir jų svoris:
24/apie 720 kg

Mišinio tinkamumo laikas:
18 mėnesių nuo ant etiketės pateiktos mišinio pagaminimo datos

ORIENTACINIS MIŠINIO SUVARTOJIMAS:

Apie 2,2 ÷ 2,8 kg/m².

Norėdami tiksliai nustatyti mišinio sąnaudas konkrečiu atveju, turite nutinkuoti bandomąjį plotą.

LAIKYMAS:

Mišinys laikomas nepažeistuose, gamykloje uždarytuose kibiruose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C. Kibirai saugomi nuo intensyvaus saulės spindulių poveikio bei šalčio ir turi būti nepasiekiami vaikams.

TINKO SUDĖTIS:

Silikoninis rišiklis, natūralūs užpildai, modifikuojantys priedai, pigmentai, vandenį atstumiančios medžiagos, biocidai, o taip pat tinko paviršiui sustiprinti skirtas stiklo pluoštas.

„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdai. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.

 Masz pytania? Zadzwoń! 801-650-222  Napisz! serwis@bolix.pl	BOLIX SA Ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec Tel. 33 475 06 00 Fax. 33 475 06 12	Znajdź nas www.trwaleocienie.pl www.facebook.com/bolixsa www.bolix.pl	
--	---	---	---