

BOLIX™

Plonasluoksnis mozaikinis akrilo tinkas

TINKO SAVYBĖS:

- 340 pavyzdžių
- tinkas labai atsparus:
 - mechaniniams pažeidimams,
 - saulės ultravioletinių spindulių poveikiui (tinke yra šiuos spindulius sugeriančių medžiagų).
- tinkas labiau atsparus atmosferos reiškinių poveikiui
- paviršiai ilgai išlieka švarūs
- tinkas yra BOLIX apšiltinimo sistemų EPS polistireno plokštėmis dalis

TINKO PASKIRTIS:

„BOLIX™“ plonasluoksnis mozaikinis akrilo mišinys skirtas rankiniam dekoratyviam atnaujinamų bei konservuojamų namų ar naujai suformuotų išorinių pastatų sienų tinkavimui, o taip pat tinka darbui vidaus patalpose. Tinke yra kruopščiai parinktų spalvotų grūdelių rinkinys, suteikiantis nutinkuotam paviršiui patrauklų ir išvaizdų pobūdį.

Tinkuojamo pagrindo rūšys:

- ETICS išorinių pastatų sienų apšiltinimo putų polistireno sistemos,
- mineraliniai betono, cementinių ir cemento-kalkių tinkų pagrindai,
- gipso kartono plokštės.

Tinkas ypatingai rekomenduojamas cokoliams, architektūriniais elementams arba sienų apvadams apipavidalinti.

Yra dvi tinko atmainos:

Pavadinimas	Grupė	Grūdelių dydis
BOLIX™	A	apie 1,0 mm
BOLIX™	B	apie 1,5 mm

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Sutvirtinantis ETICS apšiltinimo sistemų sluoksnis turi būti suformuotas laikantis esamos BOLIX instrukcijos Nr. IB/ 01/2001 reikalavimų.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti tvirtas, lygus, sausas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, purvo, bitumo, samanų bei kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Silpni ir atspurę tinkai, o taip pat seniai dažyti sluoksniai turi būti pašalinti. Akyti, ypač dujų silikato blokelių, paviršiai turi būti nugruntuoti „BOLIX N“ preparatu. Nedideli pagrindo nelygumai glaistomi kljais, naudojamais stiklo pluošto tinklo įmirkymui, pvz., „BOLIX U“, o betoniniai paviršiai išlyginami cementiniu „BOLIX SPN“ glaistu. Didesni paviršių nelygumai ir įdubimai išlyginami „BOLIX W“ glaistu. Prieš pradėdant darbus su mozaikiniu „BOLIX™“ tinku, pagrindas turi būti nugruntuotas panašios į tinką spalvos „BOLIX OP“ mišiniu. Gruntuoti nebūtina, jeigu pagrindas dengiamas „BOLIX KD“ kljais.

TINKO PARUOŠIMAS:

Kibire esantis tinko mišinys jau yra paruoštas darbui. Prieš pat jo panaudojimą, visą kibire esantį mišinį kruopščiai išmaišykite elektrine lėtaeige maišykle su mentėmis arba sraigtu iki vientisos masės. Ilgiau maišyti nerekomenduojama, kad tinkas nepradėtų džiūti.

Dėmesio! Vasarą tinką galima atskiesti švari vandeniu - iki 150 ml vandens/15 kg tinko, atsižvelgiant į tai, kad kiekvieną tinkavimui skirtuose kibiruose esantį mišinį reikia atskiesti tokiu pačiu kiekiu vandens. Be vandens daugiau nieko pridėti nereikia.

TINKO PANAUDOJIMAS:

Tinką tepkite tolygiai nerūdijančio plieno glaistykle mišinyje esančių grūdelių storio sluoksniu. Tinko perteklių nubraukite trumpa nerūdijančio plieno glaistykle, tuo pat metu išlygindami tinkuojamo paviršiaus sluoksnį. Tinkuojamą paviršių lyginkite vienu mostu, kol bus gautas lygus ir vientisas sluoksnis, neužmiršdami nuolat valyti glaistiklę. Užtepto tinko netrinkite.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS TINKUOJANT:

- Nerekomenduojama tamsiomis spalvomis tinkuoti didelių, saulės apšviečiamų fasadų paviršių dėl galimo jų perkaitimo.
- Netinkuokite paviršių nuolat veikiamų vandens, ilgai apsnigtų, o taip pat neapsaugotų nuo kapiliarinio vandens prasiskverbimo;
- Dėl dekoratyvumo ir gaminio uždėjimo technikos BOLIX™ nerekomenduojama naudoti ant didelių architektūrinių paviršių (pvz., visos pastatų sienos).
- „BOLIX™“ tinkas skirtas rankinei paviršių apdailai, todėl nerekomenduojama juo tinkuoti didelius paviršiaus plotus - ištisas namų sienas.
- Prieš pradėdami tinkuoti, uždenkite visus tinkavimui neskirtus daiktus ir apsaugokite juos nuo aptaškymo tinku.
- Naujai cementiniais bei cemento-kalkių tinkais padengti paviršiai turi „bręsti“ mažiausiai 28 dienas.
- Pažymėkite tinkuotą paviršių, įvertindami oro sąlygas, pagrindo rūšį ir darbų atlikimo galimybes.
- Visą numatytą plotą tinkuokite vienu užsimojimu, neleisdami tinkui išdžiūti. Naudokitės tik vienos partijos mišiniu.
- Tinkuojant ar tinkui džiūstant, paviršių saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių bei vėjo poveikio. Naudokite prie pastolių pritvirtintą apsauginį tinklą.
- Žema aplinkos temperatūra, didelė drėgmė ir maža oro cirkuliacija prailgina tinko džiūvimo laiką.
- Baigę tinkavimą, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, atsižvelgdami į tai, kad tinkui išdžiūvus, jo likučius pašalinti bus žymiai sunkiau.
- Prieš patalpas atiduodami naudotis, jas gerai išvėdinkite, kad neliktų pašalino kvapo.
- Neišnaudotą tinko mišinį sandariai uždarykite ir kuo greičiau sunaudokite.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX™

Plonasluoksnis mozaikinis akrilo tinkas

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Saugokite akis ir odą nuo tinko poveikio. Mišiniui patekus į akis, nedelsiant jas gausiai praplaukite vandeniu, o prareikus, kreipkitės į gydytoją.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Elektrinė (400-500 aps./min.) maišyklė su mentėmis arba sraigtu
- Nerūdijančiojo plieno mentė
- Nerūdijančiojo plieno glaistyklė
- Kibiras ir mūrijimo mentė
- Lipni popieriaus juosta, nutinkuotam plotui atskirti nuo nenutinkuoto ir tinkuojamiems plotams sujungti

TECHNINIAI TINKO DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai tinko duomenys, įvertinti esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kintant oro sąlygoms, gali keistis ir tinko parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra tinkuojant ir tinkui džiūstant:

nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė tinkuojant ir tinkui džiūstant:

iki 80 %

Tūrinis tinko tankis:

apie 1,70 g/dm³

Šilumos laidumo koeficientas λ:

apie 0,5 W/(m·K)

Tinko difuzinio slėgio koeficientas μ:

≤ 250

Vandens garų pralaidumo koeficientas, remiantis standarto PN-EN ISO 7783-2 reikalavimais:

V2 kategorija

Tinko vandens įgeriamumas, remiantis standarto PN-EN 1062-3 reikalavimais:

W2 kategorija

Spalvos iš dviejų spalvynų:

mozaikinių tinkų „BOLIX™“ spalvynas (300 pavyzdžių),
mozaikinių tinkų spalvynas (40 pavyzdžių)

Tinko džiūvimo laikas:

mažiausiai 24 val.

Pakuotės:

15 kg ir 30 kg kibirai

Kibirų kiekis ant padėklo ir grynasis jų svoris:

15 kg kibirai: 44/apie 660 kg

30 kg kibirai: 24/apie 720 kg

Tinko tinkamumo laikas:

12 mėnesių nuo ant kibiro nurodyto pagaminimo laiko

ORIENTACINĖS TINKO SĄNAUDOS:

Tinko pavadinimas Grupė Grūdelių dydis Sąnaudos

BOLIX™ A apie 1,0 mm 2,0 ÷ 3,0 kg/m²

BOLIX™ B apie 1,5 mm 3,0 ÷ 4,0 kg/m²

Tinko pavadinimas	Grupė	Grūdelių dydis	Sąnaudos
BOLIX™	A	apie 1,0 mm	2,0-3,0 kg/m ²
BOLIX™	B	apie 1,5 mm	3,0-4,0 kg/m ²

Norėdami tiksliai nustatyti tinko sąnaudas konkrečiu atveju, nutinkuokite bandomąjį paviršiaus plotą.

LAIKYMAS:

Tinkas laikomas sandariai gamykloje uždarytuose kibiruose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C, saugomas nuo perkaitimo bei šalčio, o taip pat turi būti nepasiekiamas vaikams.

TINKO SUDĖTIS:

Akrilo rišiklis, skaldos grūduliai, o taip pat modifikuojantys priedai.

„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdai. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl