

BOLIX PW EXPRESS



GAMINIO SAVYBĖS:

- pagreitina polimerinių tinkų kietėjimo ir džiovimo procesą;
- tinkus galima dėti temperatūrai esant nuo +2 °C iki +15 °C ir esant padidėjusiai santykinei oro drėgmei (iki 85 %);
- be tirpiklių;
- lengva naudoti;
- nekeičia tinkų eksploatacinių savybių.

PASKIRTIS:

priedas, pagreitinantis silikoninių BOLIX SIT tinkų, silikatininių-silikoninių BOLIX SI-SIT tinkų bei akrilinių BOLIX KA tinkų kietėjimą ir džiovimą atliekant tinkavimo darbus žemos aplinkos temperatūros sąlygomis bei esant padidėjusiai oro santykinei drėgmei. Naudojant priedą galima greičiau išgauti ankstesnį atsparumą kritulių ir žemų temperatūrų poveikiui.

GAMINIO PARUOŠIMAS:

prieš naudojimą BOLIX PW EXPRESS suplakti. Preparatą reikia dėti į tinkus po dažymo, prieš pat juos užtepant. Priedą naudoti taip: 210 ml / 30 kg tinko (1 butelis vienam kibirui) ir kruopščiai išmaišyti mažo greičio maišikliu apie 1 min.

NAUDOJIMAS:

po kruopštaus išmaišymo tinkle yra paruoštas užtepti per maždaug 1 h. Tinkus kartu su priedu BOLIX PW EXPRESS galima naudoti aplinkos temperatūrai esant nuo +2 °C iki +15 °C ir santykinei oro drėgmei esant mažiau nei 85 %. Kietėjimo parametrai gali pasikeisti priklausomai nuo oro temperatūros, drėgmės bei cirkuliacijos.

PASTABOS IR REKOMENDACIJOS DĖL ATLIKIMO:

- ant paviršių, kurie sudaro atskirą visumą, paruoštą tinkavimo masę tepti nenutrūkstamai, be pertraukų atliekant darbą, naudoti medžiagą iš vienos gamybos partijos. Ant vienos paviršiaus nenaudoti tinko be priedo ir su BOLIX PW EXPRESS, nes gali skirtis užtepimo būdas, atspalvis ir faktūra.
- Dėl tinko su priedu užtepimo esant aukštesnei temperatūrai ir tiesioginiams saulės spinduliams tinkle gali sukietėti anksčiau ir nebus galimybės uždėti jį ant sienos ir išgauti struktūrą.
- Atliekant darbus esant žemoms temperatūroms pagrindas negali būti apledėjęs.
- Atliekant tinkavimo darbus ir juos užbaigus reikia naudoti uždangas ant pastolių, kol medžiaga visiškai išdžius.
- Dėl žemos temperatūros, padidėjusios drėgmės bei silpnos oro cirkuliacijos pailgėja tinkavimo masės kietėjimo laikas.
- Jeigu tinko skiedinio kietėjimo metu pasirodys krituliai, lynos, kils rūkas ir / arba ilgam nukris temperatūra, rekomenduojama papildomai apsaugoti uždanga.
- Reikia sumaišyti tokį tinko pakuočių kiekį, kokį galima bus sunaudoti per 1 h.

Priedas, pagreitinantis tinkų kietėjimą

- Reikia kruopščiai išmaišyti priedą BOLIX PW EXPRESS su tinkavimo mase, kad būtų išvengta užtepimo skirtumo, kietėjimo laiko skirtumo bei norint išvengti spalvos pasikeitimų.
- Prieš naudojant tinkus BOLIX SIT, BOLIX SI-SIT bei BOLIX KA reikia susipažinti su jų techninių duomenų lapais.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

- saugotis, kad nepatektų ant odos ir į akis.
- Jeigu patektų į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens ir, jei būtina, kreiptis pagalbos į gydytoją.

REIKALINGI PRIETAISAI:

- maišiklis arba mažo greičio gręžtuvas (400÷500 aps./min) su krepšeliu arba mentiniu maišikliu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

aplinkos ir pagrindo temperatūra užtepant tinką su priedu ir jam džiūstant:

nuo +2 °C iki +15 °C

Praėjus mažiausiai 6 h po tinkavimo masės užtepimo temperatūra gali nukristi iki -5 °C.

Santykinė oro drėgmė užtepant tinką su priedu ir jam džiūstant:
iki 85 %.

Tūrinis tankis:

apie 1,00 kg/dm³.

Spalva:

bespalvis.

Tinko su priedu sunaudojimo laikas:

1 h.

Galiojimo terminas:

12 mėnesių – galiojimo data pateikta ant pakuotės.

NAUDOJIMAS:

silikoniniam tinkui BOLIX SIT: 210 ml / 30 kg tinko.

Silikatiniam-silikoniniam tinkui BOLIX SI-SIT: 210 ml / 30 kg tinko.

Akriliniam tinkui BOLIX KA: 210 ml / 30 kg tinko.

LAIKYMAS:

Laikyti nepažeistose originaliai uždarytose pakuotėse esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C. Saugoti nuo įkaitimo ir šalčio. Gaminį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS:

katijoninio polimero tirpalas.

„BOLIX S.A.“ garantuoja tinkamą gaminio kokybę, bet neturi įtakos jo taikymo tipui ir naudojimo būdai. „BOLIX“ nėra atsakinga už Projektuotojo ir Vykdytojo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija buvo pateikta sąžiningai, pagal naujausias mokslines žinias ir naudojimo techniką. Informacija nepakeičia Projektuotojo ir Vykdytojo profesinio pasirengimo bei neatleidžia jo nuo statybos normų ir darbų saugos laikymosi. Kilus abejonėms reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „BOLIX“ Kliento techninio aptarnavimo skyriumi. Išleisus pirmiau pateiktą Techninių duomenų lapą visi išleisti prieš tai negalioja.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

