

BOLIX WOOD EFFECT PANEL

Kaip mediena atrodančios plokštės

GAMINIO SAVYBĖS:

- ant pagrindo klijuojamas dekoratyvinis elementas – fasadinės lentos efektas,
- tikslus medienos išvaizdos atkūrimas palei pluoštus,
- 10 standartinių spalvų variantų,
- lengva montuoti ir priderinti atskirus elementus,
- didelis atsparumas smūgiams ir elastingumas,
- pakeičia tinko skiedinius ETICS šiltinimo sistemose bei ant neapšiltintų pagrindų.

PASKIRTIS:

„BOLIX WOOD EFFECT PANEL“ – tai dervinė cementinė plokštė, skirta atlikti dekoratyvinius efektus, imituojančius medieną ant jau esamų ir naujai statomų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje.

Produktą galima naudoti ant:

- ETICS pastatų išorinių sienų su EPS polistireno plokštėmis šiltinimo sistemų armuoto sluoksnio,
- mineralinių pagrindų, tokių kaip: betonas, cementiniai, cementiniai-kalkiniai tinkai,
- cemento pluošto ir celiuliozės pluošto cemento plokščių, stabiliai pritvirtintų prie pagrindo arba stelažo, paviršių,
- gipso kartono plokščių,
- gipso tinkų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

ETICS šiltinimas, ypač armuotas sluoksniu ETICS šiltinimo sistemose turi būti padarytas pagal aktualią BOLIX IB/01 EPS šiltinimo instrukciją.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti: laikantis, lygus, sausas, nuo jo turi būti nuvalyti tokie antiadheziniai sluoksniai: dulkės, riebalai, bitumai, dumbliai ir kitos medžiagos, mažinančios sukibimą. Silpni ir atsilupę tinkai bei senos dažų dangos turi būti pašalinti. Sugeriantį sluoksnį (ypač iš akytojo betono) reikia užgruntuoti „BOLIX N“ gruntavimo preparatu. Nedidelius pagrindų nelygumus išlyginti klijų skiediniu tinklelio panardinimui, pvz. „BOLIX U“, arba betono glaistu „BOLIX SPN“ (betoniniai pagrindai). Didesnius nelygumus ir defektus išlyginti skiediniu „BOLIX W“, o sutvirtėjus visumą išlyginti pirmiau nurodytu klijų skiediniu arba glaistu.

Jeigu dekoratyvinės plokštės klijuojamos ant gipsinio tinko paviršiaus arba ant gipso kartono plokščių, pagrindus reikia užgruntuoti gruntavimo preparatu „BOLIX Ultragrunt“, o jam išdžiūvus panaudoti „BOLIX OP“.

Prieš klijuojant dekoratyvines plokštes ant kitų pagrindų (įskaitant ant šiltinimo sistemų armuoto sluoksnio), pagrindą reikia užgruntuoti „BOLIX OP“.

PRODUKTO PARUOŠIMAS:

Produktas yra paruoštas naudoti.

Norint išvengti daug atliekų, prieš pradedant klijuoti plokštes rekomenduojama suplanuoti jų išdėstymą ant konkretaus paviršiaus, sudarančio atskirą visumą.

Atskirų plokščių karpymui rekomenduojama naudoti dideles žirkles arba kampinį šlifuoeklį su deimantiniu disku.

NAUDOJIMAS:

Plokštės klijuoti klijavimo mase „BOLIX KD PANEL“. Klijavimo masės sunaudojimas ant lygaus pagrindo yra apie 2,8 kg/m².

Paruoštą klijavimo masę uždėti ant pagrindo ir tiksliai įtrinti dantyta mente 6 x 6 mm galutinai trinant masę statmena kryptimi priklijuojamų plokščių atžvilgiu. Plokštės reikia klijuoti taikant ilgesnių kraštų horizontalų išdėstymą nuo viršaus iki apačios ir atvirkščiai. Atskirus elementus dėti pirmiausiai išlaikant apie 5 mm atstumą, o vėliau įspaudžiant atitinkamas plokštes į klijavimo masę pastumti jas iki anksčiau sudėliotų elementų iki sandūros. Klijų skiedinio perteklių pašalinti teptuku arba mentele. Atskiras plokštes prispausti tapetų prispaudimo voleliu tuo pačiu atkreipiant dėmesį, kad visa plokštė tiksliai priglustų prie pagrindo paviršiaus, o visos oro ertmės būtų pašalintos. Skiedinio perteklių, bėgantį iš sujungimų, pašalinti naudojant drėgną kempinėlę prieš jam išdžiūvant. Laikas nuo padengimo klijais iki plokštės priklijavimo negali būti ilgesnis nei 10 minučių.

Lazūravimo sluoksnį „BOLIX DECO LAZUR“ dėti mažiausiai po 24 h nuo plokštės priklijavimo. Lazūravimo preparatą dėti naudojant kempinėlę, tolygiai jį įtrinant į plokštes, imituojančias lentą išilgai rėvių.

Priklausomai nuo laukiamo galutinio efekto, lazūravimą galime atlikti dviem sluoksniais. Kitą „BOLIX DECO LAZUR“ sluoksnį uždėti išdžiūvus prieš tai esančiam sluoksniui. Gautas dangos apdaila yra pusiau matinė. Jeigu reikia išgauti blizgų paviršių, visumą reikia impregnuoti preparatu „BOLIX OM“.

PASTABOS IR REKOMENDACIJOS DĖL ATLIKIMO:

- reikia atkreipti ypatingą dėmesį, kad pagrindas būtų lygus ir kruopščiai paruoštas.
- Ant šviežių cementinių ir cementinių-kalkinių tinkų klijus tepti po mažiausiai 3-4 savaičių džiūvimo, o ant gipso tinkų mažiausiai po 2 savaičių.
- Nenaudoti ant paviršių, kurie ilgą laiką yra veikiami vandens (ypač ant horizontalių paviršių), ant kurių kaupiasi sniegas arba ant pagrindų, kurie nėra apsaugoti nuo kylančios kapiliarinės drėgmės.
- Prieš pradedant kurti dekoratyvinį efektą, visi elementai, esantys darbų zonoje, bet neskirti dažymui, turi būti atitinkamai uždengti ir apsaugoti.
- Pažymėti paviršių, skirtą apdirbti, atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo rūšį ir atlikimo galimybes.
- Atliekant darbus ir nedelsiant po jų, kai džiūsta dekoratyvinių plokščių tvirtinamieji klėjai, saugoti paviršius nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir vėjo poveikio. Ant pastolių naudoti apsauginius tinklus.
- Dėl žemos temperatūros, padidėjusios drėgmės, atitinkamos oro cirkuliacijos trūkumo pailgėja klijų džiūvimo laikas atsižvelgiant į nurodytą laikotarpį.
- Reikia atminti, kad plokščių klijavimo metu klėjai neatsiluptų, nes dėl to gali susilpnėti sukibimas ir plokštės gali atsiklijuoti. Jeigu klėjai lupasi, juos reikia pašalinti ir uždėti šviežių porciją.
- Nereikėtų klijuoti dekoratyvines plokštes „blynų“ metodu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

Netaikoma.

REIKALINGI ĮRANKIAI:

- Žirkutės arba kampinis šlifuoeklis
- Dantyta mente 6 x 6 mm
- Mažo greičio gręžtuvas



Mūsų pyktai?

Zadzwoni!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX WOOD EFFECT PANEL

Kaip mediena atrodančios plokštės

- Kempinė
- Mentelė

TECHNINIAI DUOMENYS:

toliau nurodyti techniniai parametrai taikomi temperatūrai $+23 (\pm 2) ^\circ\text{C}$ ir santykiniam oro drėgniui $50 (\pm 5) \%$. Esant kitoms sąlygoms pateikti parametrai gali skirtis.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir kietėjant:
nuo $+5 ^\circ\text{C}$ iki $+25 ^\circ\text{C}$.

Santykinis oro drėgnis dengiant ir kietėjant:
iki 80 %.

Matmenys:
16,7 x 200 cm.

Spalva:
balta
galutinė spalva gaunama padengus lazūravimo sluoksniu „BOLIX DECO Lazur“ (10 spalvų).

Pakuotės:
pakuotė po 10 vnt.

Pakuočių kiekis ant padėklo ir gaminio svoris neto:
36 pakuotės / apie 504 kg.

Tinkamumo naudoti terminas:
2 metai.

ORIENTACINIS SUNAUDOJIMAS:

3 dekoratyvinės plokštės / apie 1 m^2

LAIKYMAS:

laikyti nepažeistose originaliai uždarytose pakuotėse temperatūroje nuo $+5 ^\circ\text{C}$ iki $+25 ^\circ\text{C}$. Saugoti nuo įkaitimo ir šalčio. Gaminį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS:

Cementinis ir dervinis rišiklis, smulkiagrūdžiai mineraliniai užpildai, armuojantys mikropluoštai bei modifikuojantys priedai.

„BOLIX S.A.“ garantuoja tinkamą gaminio kokybę, bet neturi įtakos jo taikymo tipui ir naudojimo būdai. „BOLIX“ nėra atsakinga už Projektuotojo ir Vykdytojo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija buvo pateikta sąžiningai, pagal naujausias mokslines žinias ir naudojimo techniką. Informacija nepakeičia Projektuotojo ir Vykdytojo profesinio pasirengimo bei neatleidžia jo nuo statybos normų ir darbų saugos laikymosi. Kilus abejonėms reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „BOLIX“ Kliento techninio aptarnavimo skyriumi. Išleidus pirmiau pateiktą Techninių duomenų lapą visi išleisti prieš tai negalioja.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

