

BOLIX KD PANEL



dispersiniai klijai klijuoti dekoratyvines plokštes

GAMINIO SAVYBĖS:

- labai elastingi,
- užtikrina labai gerą dekoratyvinės plokštės sukibimą su pagrindu,
- lengva užtepti,
- paruošti naudojimui.

PASKIRTIS:

„BOLIX KD PANEL“ - tai paruošta naudoti dispersinė klijavimo masė klijuoti dekoratyvines plokštes „BOLIX WOOD EFFECT PANEL“ bei „BOLIX RYFEL EFFECT PANEL“ ant esamų ir naujai statomų pastatų išorinių sienų bei patalpų viduje.

Gaminį galima naudoti ant:

- ETICS pastatų išorinių sienų su EPS polistireno plokštėmis šiltinimo sistemų armuoto sluoksnio,
- mineralinių pagrindų, tokių kaip: betonai, cementiniai, cementiniai-kalkiniai tinkai,
- cemento pluošto ir celiuliozės pluošto cemento plokščių, stabiliai pritvirtintų prie pagrindo arba stelažo, paviršių,
- gipso kartono plokščių,
- gipso tinkų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

ETICS šiltinimas, ypač armuotas sluoksnis ETICS šiltinimo sistemose turi būti padarytas pagal aktualią BOLIX IB/01 EPS šiltinimo instrukciją.

Neapšiltintų sienų paviršius turi būti: laikantis, lygus, sausas, nuo jo turi būti nuvalyti tokie antiadheziniai sluoksniai: dulkės, riebalai, bitumai, dumbliai ir kitos medžiagos, mažinančios sukibimą. Silpni ir atsilupę tinkai bei senos dažų dangos turi būti pašalinti. Sugeriantį sluoksnį (ypač iš akytojo betono) reikia užgruntuoti „BOLIX N“ gruntavimo preparatu. Nedidelius pagrindo nelygumus išlyginti klijų skiediniu tinklo panardinimui, pvz. „BOLIX U“, arba betono glaistu „BOLIX SPN“ (betoniniai pagrindai). Didesnius nelygumus ir defektus išlyginti skiediniu „BOLIX W“, o sutvirtėjus visumą išlyginti pirmiau nurodytu klijų skiediniu arba glaistu.

Jeigu dekoratyvinės plokštės klijuojamos ant gipsinio tinko paviršiaus arba ant gipso kartono plokščių, pagrindus reikia užgruntuoti gruntavimo preparatu „BOLIX Ultragrunt“, o jam išdžiūvus panaudoti „BOLIX OP“.

Prieš klijuojant dekoratyvines plokštes ant kitų pagrindų (įskaitant ant šiltinimo sistemų armuoto sluoksnio), pagrindą reikia užgruntuoti „BOLIX OP“.

GAMINIO PARUOŠIMAS:

pakuotėje yra naudoti paruoštas gaminius. Prieš naudojimą visą pakuotės turinį kruopščiai išmaišyti mažo greičio maišikliu iki vientisos

konsistencijos. Nerekomenduojama maišyti per ilgai, nes masė gali prisistinti oro.

Dėmesio! Vasaros metu klijavimo masę galima skiesti švairiu vandeniu, iki 300 ml / 30 kg, be to, į kiekvieną pakuotę reikia įpilti tokį patį kiekį vandens. Nepridėti kitų medžiagų, išskyrus vandenį.

NAUDOJIMAS:

paruoštu klijų skiediniu padengti pagrindą ir tiksliai įtrinti dantytą mente 6 x 6 mm galutinai trinant skiedinį statmena kryptimi priklijuojamų plokščių atžvilgiu. Atskirus elementus dėti pirmiausia išlaikant apie 5 mm atstumą, o vėliau įspaudžiant atitinkamas plokštes į skiedinį pastumti jas iki anksčiau sudėliotų elementų iki sandūros. Klijų skiedinio perteklių pašalinti teptuku arba mentele. Atskiras plokštes prispausti tapetų prispaudimo voleliu tuo pačiu atkreipiant dėmesį, kad visa plokštė tiksliai priglustų prie pagrindo paviršiaus, o visos oro ertmės būtų pašalintos. Skiedinio perteklių, bėgantį iš sujungimų, pašalinti naudojant drėgną kempinėlę prieš jam išdžiūvant. Laikas nuo padengimo klijais iki plokštės priklijavimo negali būti ilgesnis nei 10 minučių. Papildomos atlikimo rekomendacijos:

BOLIX WOOD EFFECT PANEL:

plokštės klijuoti ilgesnius kraštus išdėstant horizontaliai nuo viršaus į apačią arba atvirkščiai. Atskirus elementus klijuoti išlaikant plyšių ties sandūromis pakopinį išdėstymą.

BOLIX RIBBED EFFECT PANEL:

plokštės klijuoti iš kairės į dešinę arba atvirkščiai išlaikant vertikalią griovelį kryptį.

PASTABOS IR REKOMENDACIJOS DĖL ATLIKIMO:

- reikia atkreipti ypatingą dėmesį, kad pagrindas būtų lygus ir kruopščiai paruoštas.
- Ant šviežių cementinių ir cementinių-kalkinių tinkų klijus tepti po mažiausiai 3-4 savaičių džiūvimo, o ant gipso tinkų mažiausiai po 2 savaičių.
- Nenaudoti ant paviršių, kurie ilgą laiką yra veikiami vandens (ypač ant horizontalių paviršių), ant kurių kaupiasi sniegas arba ant pagrindų, kurie nėra apsaugoti nuo kylančios kapiliarinės drėgmės.
- Prieš pradėdant kurti dekoratyvinį efektą, visi elementai, esantys darbų zonoje, bet neskirti dažymui, turi būti atitinkamai uždengti ir apsaugoti.
- Pažymėti paviršių, skirtą apdirbti, atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo rūšį ir atlikimo galimybes.
- Atliekant darbus ir nedelsiant po jų, kai džiūsta dekoratyvinių plokščių tvirtinamieji klijai, saugoti paviršius nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir vėjo poveikio. Ant pastolių naudoti apsauginius tinklus.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX KD PANEL



dispersiniai klijai klijuoti dekoratyvines plokštes

- Dėl žemos temperatūros, padidėjusios drėgmės, atitinkamos oro cirkuliacijos trūkumo pailgėja klijų džiūvimo laikas atsižvelgiant į nurodytą laikotarpį.
- Reikia atminti, kad plokščių klijavimo metu klijai neatsiluptų, nes dėl to gali susilpnėti sukibimas ir plokštės gali atsiklijuoti. Jeigu klijai lupasi, juos reikia pašalinti ir uždėti šviežią porciją.
- Nereikėtų klijuoti dekoratyvines plokštes „blynų“ metodu.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

saugoti akis ir odą. Patekus tiesiai į akis jas reikia praplauti dideliu kiekiu vandens ir susisiekti su gydytoju.

REIKALINGI PRIETAISAI:

- maišiklis arba mažo greičio gręžtuvas (400÷500 aps./min) su maišikliu.
- Dantyta mentė 6 x 6 mm.
- Mentelė.
- Kempinė.
- Tapetų volelis.
- Teptukas.

TECHNINIAI DUOMENYS:

toliau nurodyti techniniai parametrai taikomi temperatūrai +23 (± 2) °C ir santykiniam oro drėgniui 50 (± 5) %. Esant kitoms sąlygoms pateikti parametrai gali skirtis.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra dengiant ir kietėjant:
nuo +5 °C iki +25 °C.

Santykinis oro drėgnis dengiant ir kietėjant:
iki 80 %.

Tūrinis tankis:
apie 1,8 g/cm³.

Spalva:
balta.

Klijų sluoksnio storis:
apie 2 mm.

Šilumos laidumo koeficientas λ:
≤ 0,67 W/(m·K).

Difuzinio pasipriešinimo koeficientas μ:
≤ 280.

Džiūvimo ir kietėjimo laikas po dekoratyvinių plokščių priklijavimo:
min. 24 h.

Pakuotės:
30 kg kibiras.

Pakuočių kiekis ant padėklo ir gaminio svoris neto:
15 kg kibirai: 44 / apie 660 kg

30 kg kibirai: 24 / apie 720 kg

Tinkamumo naudoti terminas:

12 mėnesių – galiojimo data pateikta ant pakuotės.

ORIENTACINIS SUNAUDOJIMAS:

sunaudojimas ant lygaus pagrindo **apie 2,8 kg/m²**.

Gaminio sunaudojimas priklauso nuo pagrindo išlyginimo lygio bei nuo klijų sluoksnio storio. Siekiant nustatyti tikslų sunaudojimą, reikia atlikti atitinkamus bandymus ant pagrindo.

LAIKYMAS:

laikyti nepažeistose pakuotėse temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C. Saugoti nuo intensyvių saulės spindulių ir šalčio poveikio. Gaminį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SUDĖTIS:

organinių polimerų dispersijos, vanduo, mineraliniai užpildai, pigmentai, priedai ir konservuojančios medžiagos.

„BOLIX S.A.“ garantuoja tinkamą gaminio kokybę, bet neturi įtakos jo taikymo tipui ir naudojimo būdai. „BOLIX“ nėra atsakinga už Projektuotojo ir Vykdytojo darbą. Visa pirmiau pateikta informacija buvo pateikta sąžiningai, pagal naujausias mokslines žinias ir naudojimo techniką. Informacija nepakeičia Projektuotojo ir Vykdytojo profesinio pasirengimo bei neatleidžia jo nuo statybos normų ir darbų saugos laikymosi. Kilus abejonėms reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „BOLIX“ Kliento techninio aptarnavimo skyriumi. Išleisus pirmiau pateiktą Techninių duomenų lapą visi išleisti prieš tai negalioja.



Mūsų pyktania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

