

Modeliuojamas plonasluoksnis akrilinis tinkas



TINKO SAVYBĖS

- Būkite kūrybingi ir leiskite pasireikšti savo fantazijai – įkvepiančių tinkavimo pavyzdžių surasite „BOLIX BE CREATIVE“ kataloge
- Naudojantis atitinkamais įrankiais bei šablonais, galima sukurti:
 - skirtingos struktūros paviršius
 - įvairius piešinius
- Padidintas tinko atsparumas:
 - pelėsiams ir grybeliams
 - atmosferos reiškinių poveikiui
- Mažas vandens įgeriamumas
- Elastingas
- Atsparių spalvų
- Platus atspalvų pasirinkimas
- Lengvai užtepamas – labai geros eksploatacinės savybės
- Paviršius galima dengti tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu



PASKIRTIS

BOLIX TR - akrilinis tinkas, skirtas apsauginius ir modeliujamus vidinius paviršius ir išorines sienas, senesnių ir naujų pastatų paviršius tinkuoti plonu sluoksniu tiek rankiniu, tiek mechanizuotu būdu. Paviršiai, kuriuos galima tinkuoti:

- mineralinių medžiagų – betono, cementinio tinko, cementinio-kalkių tinko paviršiai;
- stiklo pluošto tinklus, įmirkytus klijuose ir pritvirtintus prie apšiltinančių polistireno plokščių;
- viduje esančius gipsinius, gipso kartono, tvirtai besilaikančius polimeriniais dažais dažytus bei medienos plokščių paviršius.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Kuomet tinkuojamos apšiltinančios plokštės ir formuojamas galutinis paviršiaus sluoksnis, pagrindas gali būti gruntuojamas klijuose įmirkytu sutvirtinančiu stiklo pluošto tinklu.

Neapšiltintų sienų paviršiai turi būti tvirti, lygūs, sausi, nuvalyti nuo sukibimą silpninančių medžiagų – šiukšlių, dulkių, riebalų, bitumo, pelėsių ir kitų panašių teršalų. Taip pat reikia pašalinti silpnus ar lengvai atsilupančius tinkus bei senus dažus. Mažus nelygumus, esančius patalpų viduje, reikia už glaistyti BOLIX SP arba BOLIX Presto Acryl mišiniais. Išorinės sienos išlyginamos prie jų priklijuotu stiklo pluošto tinklu, o betoniniai pagrindai - cementiniu glaistu BOLIX SPN. Didesnius nelygumus reikia už glaistyti mūrijimo-išlyginamuoju mišiniu BOLIX W.

Prieš naudojant dekoratyvųjį tinką BOLIX TR, pagrindą būtina padengti gruntu BOLIX OP, spalvą parenkant taip, kad būtų panaši į tinko spalvą. Gipsinius ir aktyuosius pagrindus reikia užtepti giliai prasiskverbiančiais preparatais: iš pradžių BOLIX N, o po to – BOLIX OP.

TINKO PARUOŠIMAS

Pakuotėje esantis mišinys jau yra paruoštas naudojimui. Prieš tinkavimą visą kibire esantį tinką kruopščiai išmaišykite elektrine maišykle iki vientisos masės. Vėliau tinko maišyti nerekomenduojama, kadangi dažnai maišomas jis per greitai džiūna.

Dėmesio! Vasarą tinką galima atskiesti vandeniu: į 30 litrų kibirą galima įpilti iki 200 ml vandens. Beje, tokį pat vandens kiekį reikia įpilti į visus naudojamus kibirus. Jokių kitokių priedų pilti nereikia.

PANAUDOJIMAS

Viduje

Tinkuoti reikia 1-2 mm storio sluoksniu nerūdijančiojo plieno mentele ar kitu panašiu įrankiu. Vėliau ant dar neišdžiūvusio tinko suformuojama norima struktūra.

Išorėje

Išoriniai paviršiai tinkuojami dviem BOLIX TR sluoksniais: iš pradžių nerūdijančiojo plieno mentele tinkuojamas pirmasis lygus sluoksnis, o jam išdžiūvus, užtepamas antrasis sluoksnis ir tinkui suteikiama norima struktūra.

Faktūrų pavyzdžius rasite „BOLIX BE CREATIVE“ kataloge.

PASTABOS IR REKOMENDACIJOS TINKUOJANT

- Nerekomenduojama tinką spalvinti tamsiomis spalvomis (HBW < 25) dengiant didelius, saulės apšviestus fasadų plotus, nes tokie paviršiai labiau kaista.
- Nerekomenduojama tinko naudoti vietose, kurios ilgai veikiamos vandens, apsnigtos ir, kur galimas drėgmės prasisunkimas.
- Prieš pradėdant darbus, visi tinkavimo zonoje esantys daiktai, tačiau nenaudojami pačiam tinkavimui, turi būti uždengti ir apsaugoti nuo aptaškymo.
- Naujai cementiniais ir cementiniais-kalkių tinkais padengti paviršiai turi bręsti ne mažiau kaip 28 dienas, o padengti gipsiniais tinkais – ne mažiau kaip 14 dienų.
- Gipsiniais ar akriliniais glaistais išlygintus paviršius galima tinkuoti tik tuomet, kai jie visiškai išdžiūva.
- Tinkuotini paviršiai parenkami iš anksto, atsižvelgiant į oro sąlygas, pagrindo pobūdį ir galimybę atlikti pačius tinkavimo darbus.
- Paviršius mechanizuotu būdu tinkuoti galima, kai nėra vėjo.
- Nerekomenduojama „korguoti“ atskirų jau išdžiūvusio tinko paviršiaus plotų, norint juos išlyginti ar pagražinti.
- Tinkuojamas visas pasirinktas plotas, nedarant pertraukų ir su vienos partijos mišiniu.
- Tinkuojant ir tinkui džiūstant, apdorotus paviršius būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, atmosferos kritulių bei vėjo poveikio.
- Rekomenduojama išorinius paviršius tinkuoti su pasirinktu raštu, nes saulei veikiant paviršius be rašto, yra tinko įtrūkių grėsmė.
- Žema temperatūra, padidėjusi aplinkos drėgmė ir nepakankama oro cirkuliacija pailgina tinko džiūvimo laiką.
- Baigus darbą, įrankius ir rankas būtina nuplauti tekančiu vandeniu, atsižvelgiant į tai, kad tinkui išdžiūvus, nuvalyti jo likučius bus žymiai sunkiau.
- Patalpas prieš jų eksploatavimą reikia kruopščiai išvėdinti, kad jose neliktų tinko kvapo.
- Kibire pradėtą, bet nepanaudotą tinką būtina patikimai užsandarinti ir sunaudoti per įmanomai trumpiausią laiko tarpą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Saugokite akis ir odą. Tinkui patekus į akis, jas reikia gausiai praskalauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

BŪTINI ĮRANKIAI

- Maišyklė arba elektrinė (400-500 aps./min) maišyklė su specialiu antgaliu
- Ilga ir trumpa nerūdijančiojo plieno tinkavimo mentelė
- Šablonai (jei reikia)
- Įrankiai struktūros išgavimui
- Nerūdijančiojo plieno glaistyklė
- Kibiras
- Lipni juosta, skirta atskirti nutinkuotus ir dar netinkuotus plotus ir sujungti nutinkuotus paviršius

TECHNINIAI DUOMENYS

Žemiau pateikti techniniai parametrai pateikti, esant +23 °C (+2 °C) temperatūrai ir – 50 (±5)% aplinkos oro drėgmei. Kitomis sąlygomis nurodyti parametrai gali skirtis.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra tinkuojant ir tinkui stingstant: nuo +5 °C iki +25 °C
Santykinė oro drėgmė tinkuojant ir tinkui stingstant: iki 80 %
Tūrinis tankis: apie 1,75 kg/dm ³
Granuliuotumas: iki 0,5 mm
Šilumos pralaidumo koeficientas λ: ≤ 0,5 W/(m*K)
Vandens garų difuzijos koeficientas μ: ≤ 220
Kvėpuojamumas pagal standarto PN-EN ISO 7783-2 reikalavimus: kategorija V2
Vandens įgeriamumas pagal standarto PN-EN 1062-3 reikalavimus: kategorija W2
Spalvos: spalvų paletė – BOLIX KOLOR 300+ Spektrum Kitos spalvos parošiamos, atsižvelgiant į užsakovo poreikius
Tinko džiūvimo laikas: Ne trumpiau kaip 24 val.
Pakuotė: 30 kg talpos kibiras
Tinko kibirų kiekis ant padėklo ir jų bendras grynasis svoris: 24/~720 kg
Tinko galiojimo laikas:

APYTIKRĖS TINKO SĄNAUDOS

Tinkuojant lygų, plokščių tinkamai paruoštą, **1 mm storio** paviršių, sunaudojama **1,75 kg/m²** tinko mišinio. Medžiagos sąnaudas lemia pagrindo lygumas, jo įgeriamumas ir akytumas, tinkuojamo sluoksnio storis, o taip pat suteikto paviršiaus struktūra. Norint sužinoti tikslias sąnaudas, rekomenduojama nutinkuoti bandomąjį esamo pagrindo plotą.

LAIKYMO SĄLYGOS

Tinkas turi būti laikomas nepažeistose, uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Tinką būtina saugoti nuo per aukštos ir per žemos temperatūros. Pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TINKO SUDĖTIS

Akrilo dispersija, mineraliniai priedai, modifikatoriai, pigmentai ir biocidų priedai.

„BOLIX S.A.“ užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdui. „BOLIX“ neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix“ klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.