

BOLIX E

Elastingi klizaj

Atitinka PN-EN 12004 standarto keliamus reikalavimus C2TE

KLIJŲ SAVYBĖS:

- Klizaj geriau sukimba su pagrindu (C2)
- Mažesnis klizj paslankumas (T) - jais galima klizuoti plyteles nuo viršaus žemyn
- Ilgesnis atidarytų klizj laikymo laikas (E)
- Klizaj atsparūs šalčiui
- Klizaj deformuojamiems pagrindams, grindų šildymui ir gipso kartono plokštėms
- Klizaj naudojami apšiltinimo EPS putų polistirenu sistemose, apklizjuotose keraminėmis arba akmenų imituojančiomis plokštėmis

KLIJUOJAMI PAGRINDAI:

Vidaus ir išorės paviršiai, ant kurių „BOLIX E“ klizjais galima tvirtinti statybinius gaminius:

- išlyginamieji sluoksniai ir cementiniai pagrindai,
- betonas, aktybetonas, lengvas betonas, gelžbetonas,
- cementiniai ir cemento-kalkių tinkai,
- ištiesiniai mūrai su pilnavidurėmis siūlėmis,
- pluoštinio cemento plokštės,
- vandenį sulaikantys sluoksniai, įskaitant „BOLIX HYDRO“ ir „BOLIX HYDRO DUO“,
- „BOLIX T“ apšiltinimo sistemų sustiprinantis sluoksnis.

Vidaus paviršiai:

- Esamos keraminės terrazzo
- Gipsiniai ir anhidritiniai tinkai
- Apšiltinamos grindys ir sienos

KLIJUOAMOS MEDŽIAGOS:

Plytki mažego, šredniego i dužego formatu:

- Keraminės glazūruotos, terakotinės, akmens masės ir terakotinės
- Karščiui atsparios
- Kompozito terasinės
- Akmens, atsparios blukimui
- Betoninės,
- Keramikos ir stiklo mozaikos -
- mažos, vidutinės ir didelių matmenų plytelės.

KLIJUOAMOS MEDŽIAGOS:

- 2 ÷ 10 mm storio plytelių klizjavimui
- Iki 5 m storio nelygumų užglaistymui
- Galima naudoti tiek viduje, tiek ir lauke
- Galima klizuoti plyteles terasose, balkonuose ir galerijose
- Tinka klizjavimui patalpose, kuriose kaupiasi vanduo, įskaitant vonias, skalbyklas, dušo kabinas, viešąsias sanitarines patalpas
- Sienų bei lubų, pramonės įmonių grindų, susisiekimo juostų apdorojimui
- Tvirtinant keramines arba akmenų imituojančias plokštes ant EPS putų polistirenu apšiltintų pastatų sienų

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas turi būti tvirtas ir sausas, nuvalytas nuo purvo, riebalų, dulkių, bitumo, samanų ir kitų, paviršiaus sukibimą mažinančių medžiagų.

Rekomenduojamas apdorotų paviršių „brandinimo“ laikas:

- glaistas „BOLIX SPN“ – mažiausiai 2 dienos,
- pasluoksnis BOLIX PC-B – prieš klizjuojant keramines plokštes, mažiausiai 1 diena,
- o prieš klizjuojant akmenį imituojančias plokštes, mažiausiai 2 dienos,
- pasluoksnis „BOLIX PC-S“ - mažiausiai 2 dienos,
- pasluoksnis „BOLIX PC“ – mažiausiai 7 dienos,
- anhidritinis pasluoksnis, kai jo drėgmė ≤ 0,5 %,
- gipsinis pasluoksnis, kai jo drėgmė ≤ 1,0 %,
- betonas, lengvas betonas - mažiausiai 3 mėnesiai, kai jų drėgmė < 4 %,
- cementiniai mišiniai, cementiniai ir cemento-kalkių tinkai – mažiausiai 28 dienos, kai jų drėgmė < 4 %.

Kalkinius ir klizjinius dažus būtina pašalinti. Maži nelygumai gruntuojami klizj mišiniu „BOLIX E“. Didesni nei 5 mm nelygumai bei įdubimai lyginami „BOLIX W“ glaistu. Klojant grindis naudojamas išlyginamasis „BOLIX SN 20“ mišinys.

Akytus paviršius būtina nugruntuoti „BOLIX N“ preparatu.

Akytus paviršius padenkite gruntu „BOLIX N“.

Gipsinius, anhidritinius pagrindus nušlifaukite grubiu švitriniu popieriumi, po to šepetiu kruopščiai nuvalykite dulkes ir nugruntuokite „BOLIX N“ preparatu. Lygius, neįgeriančius betono, mozaikinių grindų, medienos drožlių plokščių, o taip pat tvirtai besilaikančių dažų paviršius taip pat nušlifaukite grubiu švitriniu popieriumi, po to šepetiu kruopščiai nuvalykite dulkes, o vėliau nugruntuokite „BOLIX BETOGRUNT“ preparatu.

Klizjuojant keramines plokštes ant armuojančio apšiltinimo sistemų paviršiaus armuoto sutvirtinančio tinklo, jis negruntuojamas.

KLIJŲ PARUOŠIMAS:

Pakuotėje esantį mišinį suberkite į indą su jau jame esančiais 5,40 ÷ 5,60 litrais švaraus vandens ir mechanine maišykle kruopščiai išmaišykite iki vientisos masės. Praėjus penkioms minutėms, masę vėl išmaišykite ir klizjai jau bus paruošti darbui. Kiekvienoje pakuotėje esančius klizjus išmaišykite tokia pat kiekyje vandens. Be vandens jokių kitų medžiagų dėti nereikia.

KLIJAVIMAS:

Klizjus lygiu glaistykės kraštu plonu sluoksniu įtrinkite į paruoštą klizjavimui skirtą pagrindą, o po to nedelsdami dantyta mentele, parinkta pagal plytelių rūšį ir jų dydį, reikiamu storio klizj sluoksniu užtepkite ant viso pagrindo. Tvirtindami plytelės prie lauko sienų, ant šildomų grindų ar didelės apkrovos veikiamų paviršių, taip pat klizjuojant didelių matmenų ir plonas plokštes, lygiu glaistykės kraštu ant išvirkščiosios plytelių pusės būtinai užtepkite ploną klizj sluoksnį, du kartus juos



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX E

Elastingi klizai

Atitinka PN-EN 12004 standarto keliamus reikalavimus C2TE

įtrindami. Vienu kartu ant paviršiaus užtepkite tokį klizų kiekį, kad ant jo, prieš jį išlyginant, būtų galima būtų patikimai pakloti plyteles. Ant išvirkščiosios kai kurių plytelių pusės atsiradus nešvarumų ir dulkių, paviršių kruopščiai nuvalykite. Klizuojamą plytelę prislinkite prie anksčiau priklijuotosios, palikdami siūlės tarpelį ir stipriai prispauskite plytelę prie pagrindo. Po to plytelę šiek paslankiokite ant klizais užtepto paviršiaus, kad ji gerai priliptų ir būtų tinkamoje padėtyje. Būtina atsiminti, kad reikia palikti atitinkamą siūlės tarpą, priklausantį nuo plytelių dydžio bei eksploataavimo sąlygų, tačiau bet kuriuo atveju plytelių nepriglauskite viena prie kitos. Klizų perteklių, prieš jiems sustingstant, nedelsiant pašalinkite.

PERSPĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS DIRBANT:

- Prieš klizudami plyteles, jų nemirkykite ir nedrėkinkite.
- Nenaudokite klizų tvirtindami plokštes ant pagrindo, kuriame galima kapiliarinė vandens įgertis.
- Prieš pradėdami darbus, visus neklizjuotinus plytelėmis paviršius uždenkite ir atitinkamai apsaugokite.
- Numatykite apklijuojamus plytelėmis paviršius, įvertindami oro sąlygas, pagrindo būklę bei darbų atlikimo galimybę.
- Klizudami keramines ir akmenį imituojančias plokštes, apdorojamus paviršius apsaugokite nuo tiesioginio saulės spindulių, atmosferos kritulių bei vėjo poveikio, uždengdami juos ant pastolių tvirtinamu apsauginiu tinklu.
- Žema temperatūra, padidėjusi oro drėgmė, tinkamos oro cirkuliacijos stoka pailgina klizų sluoksnio džiūvimo bei jo sukibimo su pagrindu laiką.
- Baigę darbus, rankas ir įrankius nuplaukite tekančiu vandeniu, atsižvelgdami į tai, kad klizams išdžiūvus, juos pašalinti bus žymiai sunkiau.
- Šviežiai klizais suteptus paviršius nuvalykite drėgna šluoste, o sukietėjusius klizus pašalinkite mechaniškai.
- Ką tik priklijuotas plyteles saugokite nuo vandens ir šalčio poveikio, kol klizai galutinai sustings.
- Vidaus patalpose, kur gausiai kaupiasi drėgmė (dušo kabinos, vonios, skalbyklos), norėdami patikimai užsandarinti pagrindą, prieš klizudami plokštes, visą klizuojamą pagrindą nutepkite skystąja plėvele „BOLIX HYDRO“, o sujungimus užsandarinkite izoliuojančia juosta „BOLIX HYDRO-T“. Lauke (terasose, galerijose, o taip pat balkonuose pagrindą užtepkite dviejų komponentų „BOLIX HYDRO-DUO“ mastika, o sujungimus užsandarinkite izoliuojančia juosta „BOLIX HYDRO-TW“.
- Atminkite, kad reikia tinkamai suformuoti grindų sandūras ir jas perkelti į patogią vietą.
- Baigę darbus, įrankius ir rankas nuplaukite tekančiu vandeniu, atsižvelgdami į tai, kad sudžiūvusius klizus pašalinti bus žymiai sunkiau.

SAUGUMO PRIEMONĖS:

Klizai yra šarminės reakcijos, todėl saugokite akis ir odą nuo jų poveikio. Klizams patekus į akis, gausiai praplaukite jas tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

BŪTINOS DARBO PRIEMONĖS:

- Elektrinė (400-500 aps./min.) maišyklė su mentėmis.
- Kibiras.

- Dantytą glaistyklę (dantukų aukštis turi būti parinktas priklausomai nuo klizuojamų plytelių dydžio).
- Nerūdijančiojo plieno lyginimo glaistyklė ir mūrijimo mentė.

TECHNINIAI KLIJŲ DUOMENYS:

Žemiau pateikti techniniai klizų duomenys įvertinti esant +23 (±2) °C temperatūrai ir 50 (±5) % santykinei oro drėgmei. Kintant oro sąlygoms, gali keistis ir klizų parametrai.

Aplinkos ir pagrindo temperatūra, klizus tepant ir jiems džiūstant:
nuo +5 °C iki +25 °C

Santykinė oro drėgmė, klizus tepant ir jiems džiūstant:
iki 80 %

Tūrinis tankis:
apie 1,50 kg/cm3

Spalva:
Pilka

Užteptų klizų sluoksnio storis:
2 ÷ 10 mm

Paruoštų klizų sunaudojimo laikas:
iki 2 val.

Atidarytų klizų sunaudojimo laikas:
apie 30 min

Plytelių padėties koregavimo laikas:
apie 20 min

Siūlių užpildymas ir vaikščiojimas po:
mažiausiai po 24 val.

Galutinis klizų sutvirtėjimas:
mažiausiai po 3 dienų

Atsparumas temperatūrai:
-30°C ÷ +70°C

Pakuotė:
25 kg maišas

Pakuočių kiekis ant padėklo ir bendras jų svoris:
48/apie 1200 kg

Klizų tinkamumo laikas:
12 mėnesių nuo etiketėje nurodyto pagaminimo laiko

ORIENTACINIS KLIJŲ SUVARTOJIMAS:

1 mm klizų sluoksnio suformavimui reikia maždaug 1,30 kg/m2 klizų.
Klizų sąnaudas lemia pagrindo būklė ir lygumas, taip pat užtepamo klizų kiekis. Norėdami tiksliai nustatyti suvartojamą klizų kiekį, rekomenduojama ant esamo pagrindo priklijuoti bandomąjį plokštės pavyzdį.

LAIKYMAS:

Klizai laikomi nepažeistuose maišuose, kai aplinkos temperatūra siekia nuo +5 °C iki +25 °C ir saugomi nuo drėgmės, turi būti nepasiekiami vaikams.

KLIJŲ SUDĖTIS

Hidraulinių rišiklių mišinys, polimerai, smulkiagrūdžiai mineraliniai bei sintetiniai užpildai, o taip pat modifikuojantys priedai.



Mūsų pyktania?

Zadzwoni!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocienie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX E

Elastingi klizaj

Atitinka PN-EN 12004 standarto keliamus reikalavimus C2TE

„BOLIX S.A.” užtikrina tinkamą tinko kokybę, tačiau negali daryti įtakos jo panaudojimo būdai. „BOLIX” neatsako už projektuotojų ir tinkuotojų darbą. Visa pirmiau išdėstyta informacija pateikta, remiantis naujausiomis tinko naudojimo technologijomis ir techninėmis žiniomis. Tai nepakeičia projektuotojų ir tinkuotojų techninės kvalifikacijos ir neatleidžia jų nuo atsakomybės laikytis statybos normatyvų ir saugaus darbo taisyklių. Kilus abejonėms dėl tinko panaudojimo, reikia atlikti atitinkamus bandymus arba susisiekti su „Bolix” klientų aptarnavimo skyriumi. Šis Techninių duomenų lapas panaikina visų ankstesniųjų duomenų galiojimą.

**Masz pytania?**

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

